

Skydds och rengöringsmedel för badrum och våtrum

Omniclean:

Rengör bl.a. badrum och våtrum, platt och stenytor, trädgårdsmaskiner och utrustning, utegrill, bilmotorer, navkapslar, mineralfläckar, animaliska och vegetaliska oljor, fett, smörjningsmedel, atmosfära föroreningar, gummispår i golv m.m.

Produktbeskrivning: Omniclean är ett biologiskt nedbrytbart tvättmedel som innehåller modifierade tensionsaktiva ämnen. Lösgör smuts effektivt och kan lätt sköljas av med kallt eller varmt vatten.

Bruksanvisning: spreja med utspädd eller utspädd Omniclean, låt verka i 5 till 10 minuter och skölj noggrant.

Med svår smuts kan det vara bra att ha något golvrengöringsmedel till hjälp.

Bruks säkerhet: transport, hantering, förvaring och hantering av förpackningar:

Informationen finns i säkerhetsdatabladet 2001/58/CE.

Åtgång: 75-150 ml/m²

Förpackning: sprejflaska 1 l och plastkär 10 l

Uppgifterna i dessa instruktioner baserar sig på undersökningsfakta (+20°C) och en långtidig brukserfarenhet och förpliktar varken tillverkaren eller försäljaren ifall kunden använder dem på något annat sätt. Samtliga förpackningar ska kollas innan de tas i bruk och man ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för den planerade användningen.

Aquasil RS 8:

Färglöst skyddsmedel för platt och stenytor. Lämpar sig för keramiska plattor och fogar, betonggolv, tegel och minerittak, tegelytor och putsade ytor m.m.

Resistent mot smuts och vatten. Impregneringsdjupet på betong och putsytor upp till 10 mm.

Bruksanvisning: Rengör våtrum m.m. med Omniclean tvättmedel enligt anvisningen, ta bort mossor och alger med Rewanet Mega och sot med Monuclean. Använd produkterna bara på solida och reoverade ytor (i enlighet med WTCB rapport 5.4). Var noga med att skölja bort tvättmedelsresterna. Dåliga fogar, sprickor och hål ska lagas om. Cementbaserade produkter ska torka i 8 dagar. Dammande kalkytor m.m. ska grundas med Artisil mineralprodukter.

Spreja Aquasil upp till en jämn yta, upprepa innan ytan torkat om så behövs. Ojämnheterna ska omedelbart åtgärdas med en fuktig trasa eller med målarpensel. Produkten ska inte appliceras på organiska målarfärger. Finns det salt i materialen ska man först pröva produkten på en liten yta för att se att den går att använda.

Aquasil kan inte förbrukas på ytor som tidigare behandlats med vattenskygga ämnen. För dessa rekommenderas antingen Redisil S eller Stonegel, för betonggolv Indusil SRM (salt resistance modified).

Anvisningar för dessa produkter hittar du på vår sajt.

Åtgång: 250 g-1 l/m² beroende på porösitet

Förpackning: sprejflaska 1 l, plastkär 10 och 25 l

Förvaring: 6 månader i slutet kär

Aquasil, tekniska uppgifter:

<i>aktiva komponenter:</i>	<i>8% modifierade oligomersiloxaner</i>
<i>volymvikt:</i>	<i>± 1</i>
<i>flampunkt:</i>	<i>ej lättantändligt</i>
<i>färg:</i>	<i>mjölkvitt, övergår till färglös när den torkar</i>
<i>fungerar med tegel:</i>	<i>100% (klass A)</i>
<i>fungerar efter några år:</i>	<i>100% (klass A) enligt WTCB testrapport</i>
<i>förändring i vattenånggenomsläpplighet:</i>	<i>0-10% (klass A)</i>
<i>brukssäkerhet:</i>	<i>EEG 91/155 (anvisningen ska läsas innan produkten används)</i>
<i>WTCB testrapport:</i>	<i>DE 62-24632-17 HD 340/133-126</i>

Naturvänligt medel för stenytor, tar bort mossa och alger.

Rewanet Mega:

Tar grundligt bort mossan och algerna och lämnar annan växtlighet orörd.

Kan användas på gravstenar, tegel och minerittak, betong, stensatta gårdsplan, målade ytor m.m.

Bruksanvisning: spreja Rewanet eller spred med borste på torra eller lätt fuktiga ytor och låt verka i minst 24 timmar. Skölj med vatten eller låt regnvatten skölja ytan.

Trycktvättsaggregat är att föredra om du använder Aquasil skyddsmedel.

Produkten kan inte användas vid nattfrost, i direkt solljus, när det regnar eller eventuellt kan börja regna, och den ska hinna verka i minst 4 timmar innan det börjar regna. Undvik att produkten kommer i kontakt med metallytor.

Transporteras och förvaras skyddad för köld.

Arbetsredskap ska omedelbart rengöras med vatten och tvål.

Bruks säkerhet: transport, hantering, förvaring och hantering av förpackningar:

Informationen finns i säkerhetsdatabladet EEG 91/155.

Åtgång: 150-250 ml/m²

Förpackning: sprejflaska 1 l, plastkär 10 och 30 l

Kan förvaras i 12 månader.

Uppgifterna i dessa instruktioner baserar sig på undersökningsfakta (+20°C) och en långtidig brukserfarenhet och förpliktar varken tillverkaren eller försäljaren ifall kunden använder dem på något annat sätt. Samtliga förpackningar ska kollas innan de tas i bruk och man ska försäkra sig om att produkten lämpar sig för den planerade användningen.

Naturvänlig rengöringspasta. 100 % naturprodukt.

Monuclean

Monuclean är ett elastiskt medel som lösgör smuts utan kemiska komponenter.

Tar bort sot i öppna spisar, bra för städning efter eldsvåda och för all rengöring där vatten eller tvättmedel inte kan användas.

Arbetsinstruktion: kolla först att produkten kan användas på ytan och pröva den på ett litet område. Temperaturen ska vara minst +10° C där produkten används.

Låt verka i 2 till 12 timmar beroende på luftfuktighet och temperatur.

Upptorkad hinna ska rivas av i stora bitar.

Obs.! Ska endast användas på fasta ytor. Kolla att bruk och målarfärg m.m. har torkat innan du börjar arbetet.

Se vår video: www.procoatpaints.fi

CEBTP testrapport 142.3.305.03.

Åtgång: 500-1000 g/m²

Förpackning: plastkär 1 och 15 kg.

Gamla beprövade produkter för proffsbruk i vårt sortiment

Indusil SRM är ett färglöst skyddsmedel för betonggolv, parkeringshallar, betongvägar m.m.

Curefix är ett färglöst skyddsmedel för våtbetong.

Redisil S är ett färglöst skyddsmedel för betong och putsade ytor. Slår ifrån sig smuts och vatten, WTCB certifierat.

Stonegel är ett färglöst gel för frilagd betong, tegel och keramiska plattor. WTCB certifierat.

Ardocolor för beläggning av tegel och minerittak.

Tensiocoat är en vattenskygg målarfärg för fasader, källarutrymmen och parkeringshallar.

Undersökningsrapport sammanställd av Tammerfors Tekniska Universitet.

Indurust är en beläggning för försinkade plåttak. Produkten har testats bl.a. av Rautaruukki Abp och vid ytbehandlingsavdelningen vid Esbo-Vanda Tekniska Yrkehögskolan.

Fuktbarriär för våtrum, certifierade av Statens Tekniska Forskningsinstitut.

Injektionsmetoder för spärr mot kapillärt vatten i källarutrymmen, certifierade.

Trycktåligt murbruk för membranisolering av källare och simbassäng, certifierad.

Saltsamlade/renoveringsbruk för ytor utom och inomhus, WTA certifierat.

Epatherm är en kalciumsilikatplatta för fukthantering vid fukt och mögelskador, EU certifierad.

Försäljning och marknadsföring:

Procoat Paints Oy

Tel. +358 400 572 825

myynti@procoatpaints.fi

www.procoatpaints.fi