

SALTBLOCK-2K

SUOLARASITUSPINNOILLE

1/2

Käyttö

Hydroskooppisten suolojen kuten nitraattien ja kloriittien aiheuttamien haittojen korjaamiseen rakenteissa sekä ennalta ehkäisevänä pohjusteena ennen maalausta tai laastipinnoitusta esim. kellareiden vedeneristämisen ja injektointitöiden yhteydessä.

Tuotekuvaus

SALTBLOCK-2K on vesitiivis synteettinen hartsi disperssiona , mikä sulkee olemassa olevat suolat siten , että ne eivät voi enää imeä itseensä ilmankosteutta.

Tekniset ominaisuudet

Väri	harmaa
Kiinteiden aineiden määrä	73% (komponentti A+B)
Ominaispaino	± 1,4 (komponentti A+B)
Sekoitussuhde A/B	5/1 (paino)
Liuotin	vesi
Kuivumisaika	± 24 tuntia (20°C RV± 55%)
Vetäytymisaika	1,5 tuntia sekoituksesta

Työohjeet

Vanhat rappaukset, maalit tms. pitää poistaa minimi 1,3 metrin korkeuteen saakka. Kapillaarisen kosteuden ongelma poistetaan injektoidulla Secaugel Inject tiilipinnoille ja Artipur Inject Flex betonipinnoille.

Käsiteltävät rakenteet pitää olla kunnossa sekä öljytön, kiinteä ja puhdas. Suolat poistetaan kovalla harjalla (ei teräsharja). Halkeamat ja kolot paikataan.

Laastit ja betonit pitää kuivua vähintään 3 viikkoa ennen käsittelyä.

SALTBLOCK-2K voidaan levittää siveltimellä, telalla tai maaliruiskulla kahteen kertaan, ensimmäiseen käsittelykertaan lisätään 5% puhdasta vettä . Toinen käsittelykerta kun edellinen on täydellisesti kuiva (24 tuntia). Viimeinen pinta voidaan karhentaa hiekalla paremman tartunnan saavuttamiseksi laastituotteille (CEMSEC).

Huomioitavaa: Saltblock-2k soveltuu ainoastaan sisäseiniin. Erittäin korkean suolapitoisuuden omaavissa rakenteissa suosittelemme kolmea käsittelykerta.

Minimi käyttölämpötila asentaessa sekä kuivumisen aikana tulee olla +5°C.

Käyttöturvatieta-Kuljetus-Käsittely ja varastointi-Jäte: 2001/58/EC ohjeistus

Menekki: 0,3-0,4 L/m² / käsittelykerta

Pakkaus: 4 L

Varastointi: kuljetus ja varastointi pakkaselta suojassa

Säilyvyys: 2 vuotta valmistuksesta

Vastuut: oheiset tiedot, käyttöohjeet ja suositukset perustuvat laajaan tutkimukseen sekä käyttökokemuksiin. Se ei kuitenkaan poista käyttäjän vastuuta, mihin tai miten tuotetta käytetään. Yllä olevat määreet ja ominaisuudet on testattu +20°C.

Lisätietoa:

Procoat Paints Oy

puhelin 040-509 7776, 0400-572 825

Tuoteluettelo kokonaisvaltaisen kosteusvaurion korjaamiseen. Tuotteita voidaan käyttää yhdessä tai erikseen riippuen ongelman laajuudesta:

REWAGEL INJECT 3A+ – kapillaarisen veden katkaisuun tiili-ja betonirakenteissa.

INDUSIL MS 3000 ISO- kapillaarisen veden katkaisuun tiili-ja betonirakenteissa.

ARTIPUR INJECT FLEX – kapillaarisen veden katkaisuun sekä halkeamien tiivistämiseen betonipinnoilla.

CEMSEC- painetta kestävä vedeneristyslaasti seiniin ja lattioihin.

SALTBLOCK-2K suoloista kärsiville rakenteille ennen maalausta tai laastitusta.

AQUAPOX-lattiapinnoite menetelmään soveltuva pinnoite.

CALSITHERM- ja CALSITHERM XTRA kalsium silikaattilevy kosteuden hallintaan / lisälämmön eristykseen.

THERMACOTE mullistava lämpöeriste ulko-ja sisäpinnoille.

BECOSAN betoni-ja kivilattioiden hionta-ja suojausmenetelmä.